

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer:

0 147 588
A1

(19)

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 84113508.0

(51) Int. Cl. 4: C 09 J 7/02

C 09 J 3/16, A 61 L 15/06

(22) Anmeldetag: 08.11.84

(30) Priorität: 17.11.83 DE 3341555

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
10.07.85 Patentblatt 85/28

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE FR GB IT LI NL SE

(71) Anmelder: BAYER AG
Konzernverwaltung RP Patentabteilung
D-5090 Leverkusen 1 Bayerwerk(DE)

(72) Erfinder: von Bittera, Miklos
Max-Scheler-Strasse 7
D-5090 Leverkusen 3(DE)

(72) Erfinder: Schäpel, Dietmar, Dr.
Johanniterstrasse 15
D-5000 Koeln 80(DE)

(72) Erfinder: von Gizycki, Ulrich, Dr.
Wiembachallee 24
D-5090 Leverkusen 3(DE)

(72) Erfinder: Rupp, Roland, Dr.
Solinger Strasse 18
D-5653 Leichlingen 2(DE)

(54) Selbsthaftende Flächengebilde, Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung.

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft neuartige selbsthaftende Flächengebilde, bestehend aus mindestens einer Trägerschicht und mindestens einer Haftschiicht auf Basis von Polyurethan-Gel. Die Flächengebilde können durch Beschichtung von verschiedenartigsten Trägermaterialien mit einem Reaktionsgemisch, das aus Di- und/oder Polyisocyanaten und einer überschüssigen Menge an höhermolekularen Polyolen besteht, und dessen nachfolgender Härtung erhalten werden und z.B. als hautverträgliches Heftpflaster für medizinische Zwecke oder als Haftkleber für technische Einsätze Verwendung finden.

EP 0 147 588 A1

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

5090 Leverkusen, Bayerwerk

Konzernverwaltung RP
Patentabteilung

Sft/ABc

Selbsthaftende Flächengebilde, Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung

Die vorliegende Erfindung betrifft neuartige selbsthaftende Flächengebilde, bestehend aus mindestens einer Trägerschicht und mindestens einer Haftschrift auf Basis von Polyurethan-Gel. Die Flächengebilde können durch Beschichtung von verschiedenartigsten Trägermaterialien mit einem Reaktionsgemisch, das aus Di- und/oder Polyisocyanaten und einer überschüssigen Menge an höhermolekularen Polyolen besteht, und dessen nachfolgender Härtung erhalten werden und z.B. als hautverträgliches Heftpflaster für medizinische Zwecke oder als Haftkleber für technische Einsätze Verwendung finden.

Selbstklebende Flächengebilde, wie z.B. medizinische Pflaster, sind in vielfältigen Ausführungsformen bekannt. Die Hautpflaster für medizinische Zwecke weisen üblicherweise klebende Flächen auf Basis von Kautschuk-Harzen oder von Polyacrylaten auf. Die Pflaster mit Kautschuk-Klebeflächen haben den Nachteil, daß schwierig zu entfernende Reste auf der Haut zurückbleiben,

wenn diese Pflaster wieder abgenommen werden. Außerdem führen diese Pflaster oftmals zu Hautreizungen. Die Nachteile von Pflastern mit Haftflächen auf Polyacrylat-Basis liegen in den teilweise auftretenden Hautrötungen
5 bis zu Hautreizungen und in den Hauterweichungsprozessen, die sich allgemein bei ungenügendem Luftzutritt zeigen. Diese Nachteile treten insbesondere dann verstärkt auf, wenn Polyacrylat-Haftflächen sich länger als einen Tag auf der Haut befinden und auch dann, wenn die durch den
10 Haftkleber bedeckte Fläche ein größeres Ausmaß hat.

Für technische Zwecke verwendete selbsthaftende Flächengebilde, deren haftende Wirkung auf Polyvinylchlorid (PVC) basiert (wobei PVC als haftende Beschichtung eines Trägermaterials oder auch als selbsthaftende Folie ver-
15 wendet wird), weisen den Nachteil auf, daß eine ausreichende Haftwirkung nur auf glatten, ebenen Untergründen erreicht wird. Darüber hinaus wirken die im PVC allgemein enthaltenden niedermolekularen Weichmacher aufgrund ihrer chemischen Struktur teilweise wie Lösungsmittel und/oder
20 vermögen in die Untergründe zu migrieren.

Es wurde nun gefunden, daß man selbsthaftende Flächengebilde erhält, die auch auf rauhen und unebenen Oberflächen gut haften, praktisch rückstandsfrei wieder entfernbar und zusätzlich hautverträglich sind, wenn man beliebige
25 Trägermaterialien mit einem Polyurethan-Reaktionsgemisch beschichtet, das unter Bildung eines strukturesten, hochelastischen Gels aushärtet.

Gegenstand der Erfindung sind somit selbsthaftende
Flächengebilde, enthaltend mindestens eine Trägerschicht
und mindestens eine Haftschrift, wobei eine der beiden
Oberflächen des Flächengebildes mindestens teilweise mit
5 einer Haftschrift bedeckt ist, dadurch gekennzeichnet,
daß diese Haftschrift ein Gel ist, welches

10 (A) 15-62 Gew.-%, vorzugsweise 20-57 Gew.-%, besonders
bevorzugt 25-47 Gew.-%, bezogen auf die Summe aus
(A) und (B) eines kovalent vernetzten Polyurethans
als hochmolekulare Matrix und

15 (B) 85-38 Gew.-%, vorzugsweise 80-43 Gew.-%, besonders
bevorzugt 75-53 Gew.-%, bezogen auf die Summe aus
(A) und (B) einer oder mehrerer in der Matrix
durch Nebenvalenzkräfte fest gebundenen Polyhy-
droxylverbindungen mit einem mittleren Molekular-
gewicht zwischen 1000 und 12000, vorzugsweise zwi-
schen 1500 und 8000, besonders bevorzugt zwischen
2000 und 6000, und einer mittleren OH-Zahl zwischen
20 und 112, vorzugsweise zwischen 25 und 84, beson-
20 ders bevorzugt zwischen 28 und 56, als flüssigem
Dispersionsmittel, wobei das Dispersionsmittel im
wesentlichen frei ist an Hydroxylverbindungen mit
einem Molekulargewicht unter 800, vorzugsweise unter
1000, besonders bevorzugt unter 1500, sowie gegeb-
25 nenfalls

(C) 0 - 100 Gew.-%, bezogen auf die Summe aus (A) und
(B), an Füll- und/oder Zusatzstoffen

enthält, und welches erhältlich ist durch Umsetzung einer
Mischung von

- a) einem oder mehreren Polyisocyanaten,
- b) einer oder mehreren Polyhydroxylverbindungen mit
einem mittleren Molekulargewicht zwischen 1000 und
12000, und einer mittleren OH-Zahl zwischen 20 und
112,
- c) gegebenenfalls Katalysatoren für die Reaktion
zwischen Isocyanat- und Hydroxylgruppen sowie
gegebenenfalls
- d) aus der Polyurethanchemie an sich bekannten Füll-
und Zusatzstoffen,

wobei diese Mischung im wesentlichen frei ist von Hydroxylverbindungen mit einem Molekulargewicht unter 800, die mittlere Funktionalität der Polyisocyanate (F_I) vorzugsweise zwischen 2 und 4 liegt, die mittlere Funktionalität der Polyhydroxylverbindungen (F_P) mindestens 3 beträgt und die Isocyanatkennzahl (K) der Formel

$$K = \frac{300 \pm X}{(F_I \cdot F_P) - 1} + 7$$

gehorcht, in welcher $X \leq 120$, vorzugsweise $X \leq 100$, besonders bevorzugt $X \leq 90$ ist.

- Die angegebenen Mittelwerte von Molekulargewicht und OH-Zahl sind als Zahlenmittel zu verstehen.

Gegenstand der Erfindung ist ferner ein Verfahren zur Herstellung selbsthaftender Flächengebilde auf Basis von mit Polyurethan-Gel beschichteten Trägermaterialien; das Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, daß man die oben
5 definierten zur Gelbildung befähigten Reaktionsgemische auf die Oberfläche eines Trägermaterials nach Direkt- oder Umkehrverfahren durch Gießen, Rakeln oder Sprühen aufbringt, wobei die Oberfläche mit dem gelbildenden Reaktionsgemisch gegebenenfalls nur teilweise bedeckt
10 wird.

Gegenstand der Erfindung ist schließlich auch die Verwendung der selbsthaftenden Flächengebilde in der Medizin, insbesondere als Heft- oder Wundpflaster, Bandage oder Mullbinde.

15 Die erfindungsgemäßen Flächengebilde können aus den an sich aus der Polyurethanchemie bekannten Ausgangsverbindungen nach an sich bekannten Verfahren hergestellt werden, wie sie z.B. in DE-OS 3 103 499 und DE-OS
3 103 500 beschrieben werden. Wesentlich ist jedoch,
20 daß bei der Auswahl der gelbildenden Komponenten die oben definierten Bedingungen eingehalten werden, da sonst anstelle von selbsthaftenden Gelschichten klebfreie, elastische Gele erhalten werden.

Erfindungsgemäß bevorzugte Polyhydroxylverbindungen sind
25 Polyetherpolyole, wie sie in den oben genannten Deutschen Offenlegungsschriften ausführlich genannt sind. Als Polyisocyanatkomponente sind sowohl (cyclo)aliphatische als auch aromatische Isocyanate geeignet. Bevorzugte

- (cyclo)aliphatische Polyisocyanate sind 1,6-Hexamethylen-diisocyanat sowie dessen Biurete und Trimerisate bzw. hydrierte Diphenylmethandiisocyanat ("MDI")-Typen. Bevorzugte aromatische Polyisocyanate sind solche, die durch Destillation erhalten werden, wie MDI-Gemische aus 4,4'- und 2,4'-Isomeren oder 4,4'-MDI, sowie Toluylen-diisocyanat ("TDI")-Typen. Die TDI-Typen können auf Grund von Modifizierungen, wie Biuretisierung oder Trimerisierung, auch höherfunktionelle Anteile beinhalten.
- 10 Erfindungsgemäß bevorzugt werden die Ausgangskomponenten so gewählt, daß im gelbildenden Reaktionsgemisch die mittlere NCO-Funktionalität zwischen 2 und 4, die mittlere Polyol-Funktionalität zwischen 3 und 6 und die Isocyanatkennzahl zwischen 15 und 70, vorzugsweise zwischen 18 und 55, besonders bevorzugt zwischen 20 und 45, liegen.
- 15 Die aus Polyurethan-Gel bestehenden Haftsichten der erfindungsgemäßen Flächengebilde können gegebenenfalls aus der Polyurethan-Chemie an sich bekannte Zusatzstoffe enthalten, wie z.B. Füllstoffe und Kurzfasern auf anorganischer oder organischer Basis, Metallpigmente, wasserbindende Mittel, oberflächenaktive Substanzen oder flüssige Streckmittel wie Substanzen mit einem Siedepunkt von über 150°C.
- 20 Als anorganische Füllstoffe seien beispielsweise Schwergat, Kreide, Gips, Kieserit, Soda, Titandioxid, Ceroxid, Quarzsand, Kaolin, Ruß und Mikrohohlkugeln genannt.
- 25

An organischen Füllstoffen können z.B. Pulver auf Basis von Polystyrol, Polyvinylchlorid, Harnstoff-Formaldehyd und Polyhydrazodicarbonamid (z.B. aus Hydrazin und Toluylendiisocyanat) eingesetzt werden.

- 5 Als Kurzfasern kommen z.B. Glasfasern von 0,1 - 1 mm Länge oder Fasern organischer Herkunft, wie z.B. Polyester- oder Polyamidfasern, in Frage. Metallpulver, wie z.B. Eisen- oder Kupferpulver, können ebenfalls bei der Gelbildung mitverwendet werden. Um den er-
- 10 findungsgemäßen Gelen die gewünschte Färbung zu verleihen, können die bei der Einfärbung von Polyurethanen an sich bekannten Farbstoffe oder Farbpigmente auf organischer oder anorganischer Basis verwendet werden, wie z.B. Eisenoxid- oder Chrom-
- 15 oxidpigmente, Pigmente auf Phthalocyanin- oder Monoazo-Basis. Das bevorzugte wasserbindende Mittel sind Zeolithe. Als oberflächenaktive Substanzen seien z.B. Cellulosepulver, Aktivkohle, Kieselsäurepräparate und Chrysotil-Asbest genannt.
- 20 Als flüssige Streckmittel können beispielsweise alkyl-, alkoxy- oder halogen-substituierte aromatische Verbindungen wie Dodecylbenzol, m-Dipropoxybenzol oder o-Dichlorbenzol, halogenierte aliphatische Verbindungen wie chlorierte Paraffine, organische Carbonate wie Pro-
- 25 pylencarbonat, Carbonsäureester wie Dioctylphthalat, Ethylstearat, Laurinsäurehexylester, Isopropylmyristat, Isopropylpalmitat oder Dodecylsulfonsäureester oder organische Phosphorverbindungen wie Tricresylphosphat verwendet werden.

Weiterhin können als flüssige Streckmittel auch höhermolekulare Polyole eingesetzt werden, deren Hydroxylgruppen verethert, verestert oder urethanisiert sind, sowie Paraffinöle und Silikonöle.

Der Gehalt an Füllstoffen und Streckmitteln in der Gelschicht kann bis zu 50 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des Gels, betragen.

Zur Modifizierung der Hafteigenschaften der Gelschicht können gegebenenfalls Zusätze von polymeren Vinylverbindungen, Polyacrylaten und sonstigen in der Klebstoff-
10 Technik üblichen Copolymeren bzw. auch Klebemittel auf Naturstoffbasis bis zu einem Gehalt von 10 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht der Gelmasse, zugegeben werden.

Die Schichtdicke des Gels kann z. B. zwischen 0,001 mm und 5 mm, vorzugsweise zwischen 0,01 mm und 2 mm, besonders bevorzugt zwischen 0,1 mm und 1 mm, liegen.

Die in den erfindungsgemäßen selbsthaftenden Flächengebilden enthaltenen Trägermaterialien können unterschiedlichster Herkunft sein, d.h. Materialien auf Basis von natürlichen, halb- oder vollsynthetischen Rohstoffen
20 sowie organischen oder anorganischen Ursprungs sind verwendbar. Beispielsweise lassen sich Kunststoff- und Metallfolien, Matten, Vliese, Gewirke, Gestricke oder Gewebe aus organischem oder anorganischem Fasermaterial, Papier, Pappe, Holz, Leder und Schaumstoff-Folien oder
25 auch Kombinationen aus diesen Trägermaterialien einsetzen. Für die medizinische Anwendung bevorzugt sind luft- und feuchtigkeitsdurchlässige Flächengebilde, z.B. mikro- und makroporöse Kunststofffolien, elastische textile Trägermaterialien, insbesondere Stretchgewebe, und Mullbin-
30 den.

Die Herstellung der in den erfindungsgemäßen Flächengebilden enthaltenen Gele kann auf verschiedene Weise erfolgen.

5 Man kann z.B. nach dem one-shot- oder dem Prepolymer-Verfahren arbeiten. Beim one-shot-Verfahren werden alle Komponenten, d.h. Polyole, Di- und/oder Polyisocyanate, die Isocyanat-Polyadditionsreaktion beschleunigende Katalysatoren und gegebenenfalls Füll- und Zusatzstoffe auf einmal zusammengegeben und intensiv miteinander ver-

10 mischt.

Beim Prepolymer-Verfahren sind zwei Arbeitsweisen möglich. Entweder stellt man zunächst ein Isocyanat-Prepolymer her, indem man einen entsprechenden Anteil der Polyolmenge mit der gesamten, für die Gelbildung vorgesehenen Isocyanatmenge umsetzt, und fügt dann

15 dem erhaltenen Prepolymer die restliche Menge an Polyol sowie gegebenenfalls Füll- und Zusatzstoffen zu und mischt intensiv. Oder man setzt die gesamte, für die Gelbildung vorgesehene Menge an Polyol mit

20 einem Teil der Isocyanatmenge zu einem Hydroxyl-Prepolymer um und mischt anschließend die restliche Menge an Isocyanat zu.

Eine erfindungsgemäß besonders vorteilhafte Arbeitsweise ist eine Variante aus dem one-shot-Verfahren

25 und dem Hydroxyl-Prepolymer-Verfahren. Hierbei werden das Polyol bzw. Polyolgemisch, gegebenenfalls die

- Füll- und Zusatzstoffe, der Katalysator und zwei verschiedene Diisocyanate in einem Schuß zusammengegeben und intensiv vermischt, wobei ein Diisocyanat aromatischer und ein Diisocyanat aliphatischer Natur ist.
- 5 Man kann davon ausgehen, daß durch die stark unterschiedliche Reaktivität der beiden Diisocyanate zunächst ein Hydroxylprepolymer entsteht, das sodann innerhalb von Minuten mit dem anderen Diisocyanat unter Gelbildung reagiert.
- 10 Bei diesen Verfahrensweisen kann die Förderung, Dosierung und Mischung der Einzelkomponenten oder Komponentengemische mit den für den Fachmann in der Polyurethan-Chemie an sich bekannten Vorrichtungen erfolgen.
- 15 Die Herstellung der erfindungsgemäßen Flächengebilde kann kontinuierlich oder diskontinuierlich erfolgen. Die Arbeitsweise hängt von den vorgegebenen, mit einer Haftschrift zu versehenen Flächengebilden ab. Wenn man bereits zugeschnittene Trägermaterialien vorliegen hat,
- 20 ist oftmals eine diskontinuierliche Arbeitsweise vorteilhaft. Die kontinuierliche Arbeitsweise empfiehlt sich bei der Beschichtung von Trägermaterialien, die in endloser Form, z.B. als Rollenware, vorliegen. Der Auftrag der gelartigen Haftschrift auf das Trägermaterial kann
- 25 dabei direkt oder nach dem Umkehrverfahren erfolgen. Das gelfähige Reaktionsgemisch läßt sich bei den genannten Verfahren auch, bevor es durch die Reaktion erstarrt, rakeln oder versprühen. Das Sprühverfahren ermöglicht z.B. die einfache, punktuelle Beschichtung
- 30 von grobmaschigen Geweben.

Eine vorteilhafte Nachbehandlung der erfindungsgemäßen Flächengebilde ist die Bestrahlung mit gamma-Strahlen, wodurch die Haftfähigkeit der Gelschicht verbessert wird, d.h., die Haftfestigkeit der Flächengebilde gegenüber beliebigen Substraten wird erhöht.

Ein wesentlicher Vorteil der erfindungsgemäßen Flächengebilde beim Anwendungsfall als medizinisches Pflaster ist die gute Hautverträglichkeit. Es zeigen sich keine Mazerationen oder sonstige durch Luft- und Wasserdampf-
0 undurchlässigkeit hervorgerufene Hautschäden. Außerdem lassen sich die erfindungsgemäßen Flächengebilde als Pflaster praktisch rückstandsfrei und mit leichtem Zug wieder von der Haut ablösen, ohne daß Epilation auftritt.

Eine besondere Ausführungsform der erfindungsgemäßen
15 Flächengebilde stellen somit Wundverbände dar, die aus einem eine selbsthaftende Polyurethan-Gelschicht aufweisenden Trägermaterial bestehen, auf dem ein Wundkissen zentral angeordnet ist, um die Wunde nach den Seiten hin rundum abzuschließen. Hierbei kann das Trägermaterial z. B. aus einer Kunststoffolie auf Basis von
20 z. B. Polyurethan (PUR) oder PVC, aus einer Schaumfolie auf Basis von z. B. PVC, PUR oder Polyethylen oder vorzugsweise textilen Faservliesen auf Basis von z. B. Viskosefasern sowie Geweben auf Basis von z. B. Kunstseide
25 oder Stretchgewirken auf Basis von z. B. PUR/Polyamid-Garnmischungen bestehen. Als saugfähiges zentrales Wundkissen können die als wundverträglich bekannten Materialien wie z. B. Baumwollmull, PUR-Schaumstoffolie oder textile Viskose-Vliesstoffe mit Gewebestruktur verwendet
30 werden. Bevorzugt sind aber Kombinationen aus einer Wundauflage auf Basis von z. B. Baumwollmull oder textilem Viskose-Vliesstoff, der gegebenenfalls aluminiumbedampft ist, und einer Saugschicht auf Basis von z. B. Zellstoff, Viskose oder Viskose/Baumwolle (25:75)-Gemischen. Das
35 Wundkissen kann auch aus einem Wundsekrete aufnehmenden chemisch vernetzten Gel, z. B. einem PUR-Gel gemäß

EP-A 0057839 bestehen, wobei zur Verstärkung der Saugfähigkeit das Gel gegebenenfalls aufgeschäumt ist, also ein Schaumgel darstellt. Derartige Wundverbände können im Bereich der Wundversorgung bei trockenen und leicht sezernierenden Wunden, in spezieller Ausführungsform, d. h. mit einem weichen zentralen Polsterkissen, auch als Augenverband oder Hühneraugenverband Anwendung finden.

10 Als eine für die Versorgung kleiner Wunden geeignete Variante des Wundverbandes sind Wundschnellverbände herstellbar, die z. B. aus den gleichen Materialkombinationen wie die Wundverbände bestehen können, aber anstelle des zentralen Wundkissens ein durchlaufendes Wundkissen aufweisen.

15 Eine weitere Ausführungsform der erfindungsgemäßen Flächengebilde stellen starre (nicht dehbare) und elastische Binden auf Basis von Baumwolle oder Baumwolle/PUR- bzw. Baumwolle/Polyamid-Garngemischen dar, wobei die Binden durch Benetzung oder Beschichtung mit dem selbsthaftenden PUR-Gel nichttrutschend ausgerüstet sind. Derartige Binden können für Kompressions- und Stützverbände sowie als Sportbandagen, vorteilhafterweise an Gelenken oder konischen Körperteilen, verwendet werden. Die bei elastischen Binden jeweils gewünschte Dehnbarkeit wird
20
25 üblicherweise neben der Garnart insbesondere durch die Technik des Webens, Wirkens oder Strickens der Binden, die sodann mit Gel versehen werden, erzielt.

Die im medizinischen Bereich für unterschiedliche Zwecke zur Anwendung gelangenden Fixierstreifen bestehen erfindungsgemäß aus einem Trägermaterial, das mit einer Polyurethan-Gelhaftschrift versehen ist. Als Trägermaterial können hierbei z. B. Kunststoffolien auf Basis von z. B. PVC oder PUR, Schaumfolien auf Basis von z. B. Polyethylen, PVC oder PUR, textile Faservliese auf Basis von z. B. Viskose, Gewebe auf Basis von z. B. Kunstseide, Baumwolle oder bevorzugt Stretchgewirke auf Basis von z. B. PUR/Polyamid-Garngemischen zum Einsatz gelangen. Durch Stanzung von geeigneten Lochreihen oder gezackten Kanten lassen sich die Fixierstreifen in von Hand reißbarer Form ausführen. Die erfindungsgemäßen Fixierstreifen können verwendet werden, um z. B. Sonden, Katheter, Meßelemente, Verbände, Salbenkompressen, Wundkompressen, Augenkompressen oder Nabelkompressen zu befestigen.

Eine für die transdermale Wirkstoffverabreichung geeignete Ausführungsform eines wirkstoffhaltigen Hautpflasters besteht erfindungsgemäß aus einem mit einer Polyurethan-Gelhaftschrift versehenen Trägermaterial, auf dem ein wirkstoffhaltiges Kissen zentral angeordnet ist. Dabei befindet sich zwischen gelbeschichtetem Trägermaterial und wirkstoffhaltigem Kissen eine für den jeweiligen Wirkstoff diffusionsdichte Trennschicht aus beispielsweise Aluminiumfolie, die zur Seite des Wirkstoffkissens hin gegebenenfalls mit einem siegelfähigen Film, z. B. auf Basis von EVA, versehen ist, um mittels einer siegelfähigen Deckschicht den Wirkstoff dicht abschließen zu können. Als Trägermaterial für das wirkstoffhaltige Kissen können in Abhängigkeit von Anwendungszweck und

Wirkstoffart gelartige Massen auf Basis von z. B. Poly-
urethan, PVC oder Polyisobutylen sowie Vliese auf Basis
von z. B. Viskose zur Anwendung gelangen. Das die Gel-
haftschrift aufweisende Trägermaterial des Wirkstoff-
5 pflasters kann aus den gleichen Materialien bestehen,
wie sie für den Fall der Wundverbände oben beschrieben
sind.

Die verschiedenen Pflaster, Binden und Verbände können
mit dem die Haftwirkung ergebenden Gel durchgängig oder
10 auch nur teilweise beschichtet sein; sie können mikro-
oder grobporös oder auch gelocht vorliegen. So ist es
z. B. möglich, Mullbinden oder andere nichtelastische
oder elastische Binden nur in kleinen Bereichen (z. B.
an den Längsseiten, stegförmig quer zur Wickelrichtung
15 oder punktuell) mit der selbsthaftenden Gelmasse zu ver-
sehen, z. B. zur Erzielung eines nicht rutschenden
Effektes.

Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemäßen Flächenge-
bilde ist deren Fähigkeit, auch auf rauhen, unebenen
20 und stark konturierten Untergründen zu haften. Daher
können die erfindungsgemäßen Flächengebilde in vielfäl-
tigen Ausführungsformen im technischen Bereich Ver-
wendung finden, z.B. als Haftfläche bei Merk- und In-
formationstafeln; als Material zur vorübergehenden Re-
25 paratur zerrissener Stoffe oder gebrochener Teile; als
Befestigungshilfsmittel für Werbematerial; in Form von
zerschneidbaren Haftfolien oder -geweben als Gestal-
tungsmaterial für Kinder; als Haftfläche für Insekten;
als Haftetiketten; als Klebefläche bei Briefumschlägen;
30 als Schutzfolie auf Autofenstern gegen nächtliches Be-
schlagen mit Eisschichten.

Die folgenden Beispiele erläutern die vorliegende Erfindung.

Mengenangaben sind als Gewichtsprozente bzw. Gewichtsteile zu verstehen, sofern nichts anderes angegeben ist.

- 5 In den Beispielen wurden die folgenden Polyisocyanate bzw. Polyole eingesetzt:

Polyisocyanat 1:

1,6-Hexamethylen-diisocyanat

Polyisocyanat 2:

- 10 Handelsübliches biuretisiertes 1,6-Hexamethylen-diisocyanat mit einer mittleren NCO-Funktionalität von 3,6, einem NCO-Gehalt von 21 % und einem mittleren Molekulargewicht (Zahlenmittel) von ca. 700 (Desmodur[®] N der Bayer AG).

- 15 Polyisocyanat 3:

Isomerengemisch aus 80 % 2,4- und 20 % 2,6-Toluylen-diisocyanat.

Polyisocyanat 4:

- 20 Durch Präpolymerisierung mit Tripropylenglykol verflüssigtes 4,4'-Diisocyanatodiphenylmethan; mittlere NCO-Funktionalität: 2,05; NCO-Gehalt: 25 %.

Polyisocyanat 5:

Durch Trimerisierung modifiziertes 1,6-Hexamethylendiisocyanat, mittlere NCO-Funktionalität :3,4;
NCO-Gehalt : 21,5 %, mittleres Molekulargewicht
5 (Zahlenmittel) = ca. 675.

Die in den Beispielen verwendeten Polyether-Polyole
sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt.

Sie wurden durch Anlagerung von Propylenoxid und gegebenenfalls Ethylenoxid an die angegebenen Startermole-
10 küle in an sich bekannter Weise hergestellt.

Polyol Nr.	Propylenoxid %	Ethylenoxid %	Starter- molekül	OH- Zahl	OH- Funktio- nalität
1	80	20	PET	36	4
2	100	-	Sorbit	46	6
3	73	27	Sorbit	30	6
4	45	55	TMP	56	3
5	100	-	PET	72	4
6	100	-	TMP	56	3
7	90	10	Sorbit	83	6
8	100	-	EDA	61	4
9	83	17	TMP	35	3
10	100	-	PET	45	4

PET = Pentaerythrit
 TMP = Trimethylolpropan
 EDA = Ethylendiamin

Beispiel 1

100 Teile Polyether 1 und 6,1 Teile Polyisocyanat 4, sowie 0,6 Teile Dibutylzinndilaurat werden innerhalb von einer Minute intensiv vermischt und auf Siliconpapier zu einer 0,5 mm starken Schicht ausgegossen. Nach 10 Minuten beginnt die Gelbildungsreaktion unter langsamer Viskositätserhöhung der Reaktionsmischung. Es wird ein elastisches Gewirke auf Basis von Polyamid/Polyurethan-Fasern faltenfrei auf den hochviskosen Film der Reaktionsmischung aufgelegt. Nach 20 Minuten ist das Gemisch zum Gel erstarrt. Der gelbeschichtete Stretchstoff wird in Stücke von jeweils 12 x 10 cm Größe zerteilt und auf der gelbeschichteten Seite mit jeweils 4 x 6 cm großen Wundmullstücken in der Weise versehen, daß rundum am Rand eine jeweils 3 cm breite haftfähige Gelschicht erhalten bleibt. Ein derartiger Wundverband ist für die Versorgung von Wunden an stark der Bewegung unterliegenden Körperstellen, wie z. B. Gelenken, geeignet.

Beispiel 2

100 Teile Polyether 3 und 3,9 Teile Polyisocyanat 4, sowie 1 Teil Dibutylzinndilaurat werden innerhalb von einer Minute intensiv vermischt und auf Siliconpapier zu einer 0,5 mm starken Schicht ausgegossen. Nach 10 Minuten beginnt die Gelbildungsreaktion unter langsamer Viskositäts-
erhöhung der Reaktionsmischung. Es wird ein textiles Faserservlies auf Basis von Viskose faltenfrei auf den hochviskosen Film der Reaktionsmischung aufgelegt.

Nach 20 Minuten ist das Gemisch zum Gel erstarrt. Das gelbeschichtete textile Faservlies wird in Stücke von jeweils 8 x 10 cm Größe zerteilt und auf der gelbeschichteten Seite mit jeweils 4 x 6 cm großen Wundmull-
5 Stücken in der Weise versehen, daß rundum am Rand eine jeweils 2 cm breite haftfähige Gelschicht erhalten bleibt.

Der erhaltene Wundverband ist für die Versorgung von trockenen und leicht sezernierenden Wunden geeignet.

10 Beispiel 3

100 Teile Polyether 4 und 9,8 Teile Polyisocyanat 4 sowie 2 Teile Dibutylzinndilaurat werden innerhalb von einer Minute intensiv vermischt und auf einer Teflonplatte zu einer 0,1 mm starken Schicht ausgezogen. Nach 10 Minuten
15 beginnt die Gelbildungsreaktion unter langsamer Viskositätserhöhung der Reaktionsmischung. Es wird ein elastisches Gewirke auf Basis von Polyamid/Polyurethan-Fasern faltenfrei auf den hochviskosen Film der Reaktionsmischung aufgelegt. Nach 20 Minuten ist sie zum Gel er-
20 starrt. Der gelbeschichtete Stretchstoff wird in Streifen von 8 cm Breite zerteilt. Auf die gelbeschichtete Seite der Streifen werden jeweils 2,6 cm breite Streifen aus textilem Viskose-Vliesstoff (mit Gewebestruktur) in der Weise in Längsrichtung zentral aufgeklebt, daß
25 in Längsrichtung an den Rändern ein jeweils 2,7 cm breiter Bereich von haftfähigem Gel erhalten bleibt.

Die erhaltenen Streifen können in Querrichtung in Stücke von 1 bis 3 cm Breite zerteilt werden, die dann als

Wundschnellverbände für die Versorgung von kleinen Wunden verwendet werden können.

Beispiel 4

100 Teile Polyether 2 und 5,3 Teile Polyisocyanat 4
5 sowie 1 Teil Dibutylzinndilaurat werden innerhalb von
einer Minute intensiv vermischt und mit Hilfe einer
Spritzpistole auf eine elastische Binde (Baumwoll-
Schußfäden, gekräuselte Polyamid-Kettfäden) aufge-
sprüht, wobei die Auftragsmenge an Gelmasse 35 Teile
10 pro Quadratmeter beträgt. Die Verfestigung zum Gel
erfolgt nach 10 Minuten.

Die erhaltene gelbesprühte Binde ist zum Anlegen von
Verbänden an konischen Körperpartien geeignet, da die
einzelnen Bindenlagen sehr gut auf sich selbst haften
15 und somit bei Bewegungen nicht verrutschen.

Beispiel 5

Ein Gemisch aus 100 Teilen Polyether 1, 3,6 Teilen Poly-
isocyanat 5 und 3 Teilen Dibutylzinndilaurat wird nach
der in Beispiel 1 beschriebenen Verfahrensweise zur Be-
20 schichtung von einem elastischen Gewirke auf Basis von
Polyamid (84 %) und Polyurethan (16 %) verwendet.

Die durch Zerteilen des beschichteten Stretchgewirkes
erhaltenen Streifen von 3 cm Breite sind zur Fixierung
von Kathetern und Sonden sowie von Notverbänden aus
25 Wundmull geeignet.

Beispiel 6

Man verfährt genau so wie in Beispiel 5, verwendet jedoch anstelle der Kombination von Polyether 1 und Polyisocyanat 5 die nachfolgend aufgelisteten Kombinationen von Polyethern und Polyisocyanaten:

100 Teile werden abgemischt mit folgenden Gewichtsanteilen an Polyisocyanaten

Nr. 2	4,3 Teile Polyisocyanat 5
Nr. 4	6,6 " " 5
Nr. 5	8,5 " " 5
Nr. 6	7,6 " " 5
Nr. 1	3,6 " " 2
Nr. 2	4,1 " " 2
Nr. 3	2,46 " " 2
Nr. 4	5,2 " " 2
Nr. 7	5,0 " " 2
Nr. 1	2,9 " " 1
Nr. 3	1,8 " " 1
Nr. 9	4,15 " " 2

Beispiel 7

Ein Gemisch aus 100 Teilen Polyether 7, 7,56 Teilen Polyisocyanat 4 und 2 Teilen Dibutylzinndilaurat wird innerhalb einer Minute intensiv vermischt und auf einer Teflonplatte zu einem 0,3 mm starken Film ausgezogen. Ein textiler Vliesstoff auf Viskose-Basis wird auf den durch die Reaktion hochviskos werdenden Film faltenfrei

gelegt. Nach der beendeten Gelbildung wird der mit einem Gelfilm versehene Vliesstoff in 2 cm breite Streifen zerteilt.

5 Derartige Streifen eignen sich zur Befestigung von Informationsblättern oder Werbeplakaten auf Schaufensterscheiben.

Beispiel 8

10 Man verfährt genauso wie in Beispiel 7, verwendet jedoch anstelle der Kombination von Polyether 7 und Polyisocyanat 4 die nachfolgend aufgeführten Kombinationen von Polyethern und Polyisocyanaten:

100 Teile	werden mit folgenden Teilen an
Polyether	Polyisocyanat abgemischt

Nr. 8	9,9 Teile Polyisocyanat 4
Nr. 1	3,14 " " 3
Nr. 4	5,15 " " 3
Nr. 10	8,8 " " 4

Beispiel 9

15 Es werden 100 Teile Polyether 2, 15 Teile eines Öls auf Basis Polydimethylsiloxan (Baysilone-Öl M 5000, Bayer AG) mit einer Viskosität von 5000 mm²/sec. bei 25°C, 5 Teile Polyisocyanat 4 und 0,1 Teile Dibutylzinndilaurat miteinander intensiv vermischt, auf eine Teflonplatte gegossen und zu einer 0,1 mm starken Schicht ausgezogen.

Nach 10 Minuten ist die Viskosität sehr stark angestiegen. Es wird ein dehnbares Gewirke auf Basis von Polyamid/Polyurethan auf das hochviskose Reaktionsgemisch gelegt. Das gelbeschichtete Gewirke wird nach 30 Minuten von der Platte abgezogen und in Streifen von 3 cm Breite zerschnitten. Derartige Streifen können als Fixierstreifen im medizinischen Bereich, wie z. B. für die Befestigung von Verbänden, verwendet werden.

Beispiel 10

- 10 Es wird genauso verfahren wie in Beispiel 9, aber anstelle des Öls auf Basis Polydimethylsiloxan wird ein Öl auf Basis von polymerem Methylphenylsiloxan (Baysilone-Öl PH 300, Bayer AG) mit einer Viskosität von 300 mm²/sec. bei 25°C eingesetzt.
- 15 Die erhaltenen gelbeschichteten Streifen können ebenfalls als Fixierstreifen im medizinischen Bereich verwendet werden.

Testmethode für Haftfestigkeit

Ein Gel-Streifen mit den Abmessungen 125 mm x 25 mm wird mit einer Kraft von 7,5 Newton auf eine saubere, glatte VA-Stahlplatte gepreßt und dann mit einer Geschwindigkeit von 100 mm/min wieder abgezogen. Miteinem x-y-Rekorder wird die Kraft, die zum Trennen von Probe und Substrate aufzuwenden ist, über dem Trennweg aufgezeichnet. Aus dem erhaltenen Kraft-Weg-Diagramm wird die mittlere Kraft \bar{F} über 75 mm Trennweg ermittelt. \bar{F} sollte bei den erfindungsgemäßen Gelen mindestens 0,5 N, vorzugsweise mindestens 1 N, besonders bevorzugt mehr als 2 N betragen.

Patentansprüche

1. Selbsthaftende Flächengebilde, enthaltend mindestens eine Trägerschicht und mindestens eine Haftschrift, wobei mindestens eine der beiden Oberflächen des Flächengebildes mindestens teilweise mit einer Haft-
5 schicht bedeckt ist, dadurch gekennzeichnet, daß diese Haftschrift ein Gel ist, welches
- (A) 15-62 Gew.-%, bezogen auf die Summe aus (A) und (B), eines kovalent vernetzten Polyure-
10 thans als hochmolekulare Matrix und
- (B) 85-38 Gew.-%, bezogen auf die Summe aus (A) und (B), einer oder mehrerer in der Matrix durch Nebenvalenzkräfte fest gebundener Poly-
15 hydroxylverbindungen mit einem mittleren Molekulargewicht zwischen 1000 und 12000 und einer mittleren OH-Zahl zwischen 20 und 112 als flüssigem Dispersionsmittel, wobei das Dispersionsmittel im wesentlichen frei ist an Hydroxylverbindungen mit einem Molekularge-
20 wicht unter 800, sowie gegebenenfalls
- (C) 0-100 Gew.-%, bezogen auf die Summe aus (A) und (B), an Füll- und/oder Zusatzstoffen
- enthält, und welches erhältlich ist durch Um-
setzung einer Mischung von

- a) einem oder mehreren Polyisocyanaten,
- b) einer oder mehreren Polyhydroxylverbindungen mit einem mittleren Molekulargewicht zwischen 1000 und 12000, und einer mittleren OH-Zahl zwischen 20 und 112,
- c) gegebenenfalls Katalysatoren für die Reaktion zwischen Isocyanat- und Hydroxylgruppen sowie gegebenenfalls
- d) aus der Polyurethanchemie an sich bekannten Füll- und Zusatzstoffen,

wobei diese Mischung im wesentlichen frei ist von Hydroxylverbindungen mit einem Molekulargewicht unter 800, die mittlere Funktionalität der Polyisocyanate (F_i) vorzugsweise zwischen 2 und 4 liegt, die mittlere Funktionalität der Polyhydroxylverbindungen (F_p) mindestens 3 beträgt und die Isocyanatkennzahl (K) der Formel

$$K = \frac{300 + X}{(F_i \cdot F_p) - 1} + 7$$

gehorcht, in welcher $X \leq 120$, vorzugsweise $X \leq 100$, besonders bevorzugt $X = 90$ ist.

- 2. Flächengebilde nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Gel

- (A) 20 - 57 Gew.-%, bezogen auf die Summe aus (A) und (B), des kovalent vernetzten Polyurethans und
- 5 (B) 80 - 43 Gew.-%, bezogen auf die Summe aus (A) und (B), der Polyhydroxylverbindungen des flüssigen Dispersionsmittels
- enthält.
3. Flächengebilde nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Gel
- 10 (A) 25 - 47 Gew.-% des kovalent vernetzten Polyurethans und
- (B) 75 - 53 Gew.-% der Polyhydroxylverbindungen des flüssigen Dispersionsmittels
- enthält.
- 15 4. Flächengebilde nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Polyhydroxylverbindungen des flüssigen Dispersionsmittels ein mittleres Molekulargewicht zwischen 1500 und 8000, insbesondere zwischen 2000 und 6000, aufweisen.
- 20 5. Flächengebilde nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Polyhydroxylverbindungen des flüssigen Dispersionsmittels eine mittlere OH-Zahl zwischen 25 und 84, insbesondere zwischen 28 und 56, aufweisen.

- 5 6. Flächengebilde nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß das flüssige Dispersionsmittel im wesentlichen frei ist an Hydroxylverbindungen mit einem Molekulargewicht unter 1000, insbesondere unter 1500.
7. Flächengebilde nach Anspruch 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Isocyanatkennzahl (K) zwischen 15 und 70, bevorzugt zwischen 18 und 55, insbesondere zwischen 20 und 45, liegt.
- 10 8. Flächengebilde nach Anspruch 1 bis 7 in der Form eines medizinischen Pflasters, Wundverbandes, medizinischen Fixierstreifens oder einer rutschfesten starren oder elastischen Binde.
- 15 9. Verfahren zur Herstellung von Flächengebilden nach Anspruch 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß man ein Reaktionsgemisch aus
- 20 a) einem oder mehreren Polyisocyanaten,
- b) einer oder mehreren Polyhydroxylverbindungen mit einem mittleren Molekulargewicht zwischen 1000 und 12000, und einer mittleren OH-Zahl zwischen 20 und 112,
- c) gegebenenfalls Katalysatoren für die Reaktion zwischen Isocyanat- und Hydroxylgruppen sowie gegebenenfalls

d) aus der Polyurethanchemie an sich bekannten
Füll- und Zusatzstoffen,

5 wobei diese Mischung im wesentlichen frei ist von
Hydroxylverbindungen mit einem Molekulargewicht un-
ter 800, die mittlere Funktionalität der Polyiso-
cyanate (F_i) vorzugsweise zwischen 2 und 4 liegt,
die mittlere Funktionalität der Polyhydroxylverbin-
dungen (F_p) mindestens 3 beträgt und die Isocyanat-
kennzahl (K) der Formel

$$10 \quad K = \frac{300 + X}{(F_i \cdot F_p) - 1} + 7$$

gehorcht, in welcher $X \leq 120$, vorzugsweise $X \leq 100$,
besonders bevorzugt $X = 90$ ist, zu einem Gel um-
setzt und während oder nach Beendigung der gelbil-
denden Reaktion nach dem Direkt- oder Umkehrverfah-
ren auf mindestens einen Teil einer Oberfläche eines
20 Trägermaterials aufbringt.

10. Verwendung von Flächengebilden nach Anspruch 1 bis
7 als medizinische Pflaster, Verbandmaterialien,
Fixierstreifen, Reparaturmaterialien, Haftetiketten
25 oder Haftfläche für Insekten.



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

01 47588

Nummer der Anmeldung

EP 84 11 3508

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 4)
A	FR-A-2 226 453 (BEIERSDORF AG) ---		C 09 J 7/02 C 09 J 3/16 A 61 L 15/06
A	FR-A-2 128 408 (MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING CO) ---		
A	FR-A-2 237 946 (ADHESIVE TAPES LTD) ---		
A, D	EP-A-0 057 839 (BAYER) -----		
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. 4)
			C 09 J A 61 L
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 22-02-1985	Prüfer GIRARD
<div>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN</div> <div>E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</div> <div>D : in der Anmeldung angeführtes Dokument</div> <div>L : aus andern Gründen angeführtes Dokument</div> <div>& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</div> <div>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet</div> <div>Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie</div> <div>A : technologischer Hintergrund</div> <div>O : mündliche Offenbarung</div> <div>P : Zwischenliteratur</div> <div>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze</div>			